



Denumire	Placi termoizolante laminate cu nuturi pentru incalzire in pardoseala RUND 15 VISION
dimensiuni (lungime-lățime)	1030 x 530 mm
dimensiune efectivă a plăcii	1000 x 500 mm
suprafață efectivă	0,50 m ²
distanță pentru conducte	50 mm
grosime nominală termoizolanta	15 mm
grosime totală	39 mm
dimensiune conductă	16-18 mm
denumire conform EN 13163	EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(30)-DS(N)5-DLT(1)5-BS250-CS(10)150
euroclasă reacție la foc conform DIN 4102	B2
euroclasă reacție la foc conform EN 13501-1	E
conductivitate termică	0,035 W/mK
rezistență termică	0,43 m ² K/W
stabilitate termică	80° C
sarcină maximă	75 kPa (7500 kg/ m ²)
culoare	neagră
ambalare	16 buc.
suprafață efectivă per bax	8 m ²
dimensiune bax (L x G x Î)	1040x640x540 mm

Transport și depozitare: Produsul este stabil și inert în cazul condițiilor normale de transport, depozitare și utilizare. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite și curate dar nu închise etans, să permită ventilația naturală. Nu este permis transportul plăcilor din polistiren expandat împreună cu alte materiale care le pot deteriora (diluanti, substanțe combustibile, vopsele). Depozitarea se va face în spații acoperite, aerisite, ferite de umezeala, departe de surse de căldură, evitând expunerea la razele solare.

Informații suplimentare: Produsul nu trebuie să vină în contact cu nici un material care reacționează cu EPS provocând dizolvarea sau umflarea acestuia așa cum poate fi cazul cu anumiți adezivi pe baza de solvenți, conservanți ai lemnului și alte substanțe. EPS este netoxic și inert și nu conține clorofluorocarburi (CFC), hidroclorofluorocarburi (HCFC) sau formaldehidă. Când se montează produse EPS, nu este nevoie să se ia măsuri speciale de precauție de către operatori deoarece nu sunt iritante și nici toxice.

Garantie: Produsul este garantat în depozit timp de 2 ani numai dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus.

Director General
ing. Schweitzer Marius

Director Calitate
ing. Szancsali Cristina